



FICHE TECHNIQUE

BOPP 35µ HOT MELT HIGH TACK

HAUTE ADHÉSION

- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces
- Idéal pour la fermeture des cartons standards et recyclés
- Convient pour les dérouleuses manuels et automatiques
- Bonne capacité d'allongement

DESCRIPTION PRODUIT Product description	Film polypropylène ; adhésif en caoutchouc naturel, résine, solvant, colorant, antioxydant ; mandrin en carton <i>Polypropylene film; Adhesive in natural rubber, resin, solvent, coloring agent, antioxidant; paperboard core</i>		
COULEURS Colours	Trasparente- Havane - Blanc <i>Transparent - Havana - White</i>		
EPAISSEUR SUPPORT Backing thickness	BOPP 35 µm ± 5 % ADSMG IO-14 rev. 2		
EPAISSEUR TOTALE Total thickness	56 µm ± 5 % ADSMG IO-14 rev. 2		
ADHÉSION SUR ACIER Adhesion on steel	5 N/cm ± 20 % Selon la norme Afera 5001 / UNI EN 1939		
RÉSISTANCE A LA TRACTION Elongation	> 150 % Selon la norme Afera 5004 / UNI EN 14410		
RÉSISTANCE A LA RUPTURE Tensile strength	> 37 N/cm Selon la norme Afera 5004 / UNI EN 14410		
TEST DU ROLLING BALL	≤ 10 cm Selon la norme PSTC - 6		
ASPECT Appearance	Solide		
CONDITIONNEMENT Shape	Sous film		

Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant l'achat.

Avec le temps, le ruban augmente sa résistance au déroulement.

Conserver dans un endroit sec, avec une humidité relative inférieure à 65 %, de préférence à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.

Si la température de stockage diffère de ces valeurs, ramener le

produit à ces conditions avant utilisation.

1

Protéger de la lumière, du gel et des sources directes de chaleur.

Les rouleaux doivent être stockés horizontalement dans leur emballage d'origine et non directement au sol.

Manipuler avec précaution pour éviter tout dommage altérant le bon usage du produit.